



Rezolux Profi – 52AS антистатическая краска



Расход на 1 слой
100-120 гр/м²



Степень блеска
МАТОВАЯ



Межслойная сушка
2 часа



Полное высыхание
24 часа

Колеровка по каталогу «Тиккурила Симфония», NCS, RAL

ПРЕДНАЗНАЧЕНА: предназначена для окраски полов по бетону, железобетону, цементной стяжке или дереву в промышленных, общественных, складских, образовательных, медицинских помещениях и других постройках с целью обеспечения отсутствия накопления статического электричества. Предназначена для окраски бетонных и деревянных полов и лестниц жилых, торговых и складских помещений, включая образовательные и медицинские учреждения. Применима для полов в помещениях с нормальной влажностью, подвергающихся умеренному механическому воздействию.

ПОДГОТОВКА: бетонная поверхность должна быть сухой и выдержанной не менее 4 недель. Относительная влажность бетона должна быть не выше 97%. Во время окрасочных работ и высыхания температура воздуха, поверхности и краски должна быть не ниже +10 °C и относительная влажность воздуха – не выше 80%.

Бетонные полы: на новых полах удалить цементный клей шлифовальной машиной. Удалить пыль от шлифовки. Загрунтовать новые бетонные полы гидрофобизатором "Rezolux Гидрофобизатор" в два слоя «мокрым по мокрому» с интервалом не более 5-10 минут. При окраске старых оснований удалить отслаивающиеся участки поверхности, масляные и жировые загрязнения. Поверхности, покрытые ранее другими лакокрасочными покрытиями, шлифуются наждачной бумагой для придания шероховатости.

Деревянные полы: очистить от грязи, пыли, жира и масла. Поверхности, покрытые ранее другими лакокрасочными покрытиями, шлифуются наждачной бумагой для придания шероховатости. Загрунтовать новые деревянные полы гидрофобизатором "Rezolux Гидрофобизатор" в 1 слой или антисептиком для древесины на водной основе.

СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ: хорошая. Выдерживает мытье мягкой щеткой без применения абразивных моющих средств.

Плотность 1,5 г/см³. Время высыхания 2 часа. Полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях. Заданный уровень износостойкости покрытия достигается через 2 недели.

ОКРАСКА: краску тщательно перемешать миксером перед применением!

Бетонные полы: окраску новых и ранее окрашенных бетонных полов произвести в 2-3 слоя эмалью "Rezolux Profi-52AS" с межслойной сушкой не менее 1 часа.

Деревянные полы: окраску новых и ранее окрашенных деревянных полов произвести в 2-3 слоя эмалью "Rezolux Profi-52AS" с межслойной сушкой не менее 1 часа.

Работу производить по направлению вдоль доски, окрашивая несколько досок зараз.

Очистка инструмента: удалить лишнюю краску с инструмента, после чего незамедлительно промыть водой.

ХРАНЕНИЕ: При температуре выше 0°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок хранения 12 месяцев.

УХОД ЗА ПОКРЫТИЕМ: В нормальных условиях окрашенное покрытие достигает своей окончательной твердости и износостойкости в течение 2 недель после окраски, поэтому рекомендуется избегать сильной очистки поверхности в этот период. Очищать поверхность мягкой щеткой или тряпкой.

Свойства

- после высыхания образует ровную бархатистую матовую поверхность;
- допускается влажная уборка без применения абразивных моющих средств;
- имеет хорошую адгезию к деревянным, бетонным, кирпичным, гипсокартонным и оштукатуренным поверхностям;
- обладает повышенной укрывистостью;
- имеет хорошее растекание (6-8 баллов);
- образует "дышащее" покрытие;
- светостойкая (на желтеет в процессе эксплуатации);

фасовка



2,5 кг

6 кг

10 и 12 кг

Товар сертифицирован



нанесение

ТУ 2316-001-30584984-1