



Rezolux Profi – 52 эмаль для полов



Расход на 1 слой
100-120 гр/м²



Степень блеска
полуматовая



Межслойная сушка
2 часа



Полное высыхание
24 часа

Возможен подбор цвета по каталогу RAL

ПРЕДНАЗНАЧЕНА: высококачественная полуматовая эмаль для бетонных и деревянных полов с пешеходной нагрузкой средней интенсивности. Имеет класс пожарной опасности КМ1, что позволяет применять материал в местах общего пользования, подтверждено наличием сертификата. Предназначена для окраски бетонных и деревянных полов и лестниц жилых, торговых и складских помещений, включая образовательные и медицинские учреждения. Применима для полов в помещениях с нормальной влажностью, подвергающихся умеренному механическому воздействию. Так же великолепно подходит для окраски дверей, мебели, обоев под окраску и др. поверхностей внутри помещений.

ПОДГОТОВКА: бетонная поверхность должна быть сухой и выдержанной не менее 4 недель. Относительная влажность бетона должна быть не выше 97%. Во время окрасочных работ и высыхания температура воздуха, поверхности и краски должна быть не ниже +10 °C и относительная влажность воздуха – не выше 80%.

Бетонные полы: на новых полах удалить цементный клей шлифовальной машиной. Удалить пыль от шлифовки. Загрунтовать новые бетонные полы гидрофобизатором "Rezolux Гидрофобизатор" в два слоя «мокрым по мокрому» с интервалом не более 5-10 минут. При окраске старых оснований удалить отслаивающиеся участки поверхности, масляные и жировые загрязнения. Поверхности, покрытые ранее другими лакокрасочными покрытиями, шлифуются наждачной бумагой для придания шероховатости.

Деревянные полы: очистить от грязи, пыли, жира и масла. Поверхности, покрытые ранее другими лакокрасочными покрытиями, шлифуются наждачной бумагой для придания шероховатости. Загрунтовать новые деревянные полы гидрофобизатором "Rezolux Гидрофобизатор" в 1 слой или антисептиком для древесины на водной основе.

СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ: хорошая. Выдерживает мытье мягкой щеткой без применения абразивных моющих средств.

Плотность 1,2 г/см³. Время высыхания 2 часа. Полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях. Заданный уровень износостойкости покрытия достигается через 2 недели.

ОКРАСКА: краску тщательно перемешать миксером перед применением!

Бетонные полы: окраску новых и ранее окрашенных бетонных полов произвести в 2-3 слоя эмалью "Rezolux Profi-52" с межслойной сушкой не менее 1 часа.

Деревянные полы: окраску новых и ранее окрашенных деревянных полов произвести в 2-3 слоя эмалью "Rezolux Profi-52" с межслойной сушкой не менее 1 часа.

Работу производить по направлению вдоль доски, окрашивая несколько досок зараз.

Очистка инструмента: удалить лишнюю краску с инструмента, после чего незамедлительно промыть водой.

ХРАНЕНИЕ: При температуре выше 0°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок хранения 12 месяцев.

УХОД ЗА ПОКРЫТИЕМ: В нормальных условиях окрашенное покрытие достигает своей окончательной твердости и износостойкости в течение 2 недель после окраски, поэтому рекомендуется избегать сильной очистки поверхности в этот период. Очищать поверхность мягкой щеткой или тряпкой.

Свойства

- образует гладкую полуматовую поверхность;
- отличается высокой водостойкостью;
- имеет большую твердость и устойчивость к истиранию;
- может применяться для окраски дверей, мебели, обоев под окраску и др. поверхностей внутри помещений;
- светостойкая;
- образует "дышащее" покрытие;
- широкий температурный диапазон эксплуатации от -15 до +40°C

фасовка



2,5 кг

3 и 6 кг

10 и 12 кг

Товар сертифицирован



нанесение

ТУ 2316-001-30584984-1