АК-115
Краска фасадная

MITSAR
ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД

ТУ 2313–009–30584984–2015

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Всесезонная акриловая фасадная краска, разработана специально для тяжёлых климатических условий, включая районы с резкими изменениями погодных условий.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

- Обладает высокой атмосферостойкостью,
- Водоотталкивающее покрытие
- Устойчиво к истиранию.
- Создает паропроницаемое покрытие.

ТИПОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначена для окраски бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей фасадов зданий, ответственных архитектурных сооружений и других конструкций эксплуатирующихся в атмосферных условиях.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Цвет	по согласованию с заказчиком
Блеск	матовый
Объемная доля нелетучих веществ, %	45±2
Плотность,г/см3	1,1 – 1,2 (в зависимости от цвета)
Теоретический расход (DFT=45мкм)	180- 250 г/м2

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность очистить от пыли, грязи и высолов. Новые бетонные поверхности можно окрашивать после одного отопительного сезона, новые оштукатуренные поверхности – через 1–2 месяца, новые фиброцементные плиты – через 6 месяцев. Гладкие поверхности обработать пескоструйным аппаратом или стальной щеткой для создания подходящего для окраски профиля.

Мелящие или слабые бетонные поверхности следует удалить пескоструйным или гидропескоструйным аппаратом или стальной щеткой. Дефекты поверхности выровнять соответствующим ремонтным раствором. В случае поражения поверхности грибком или плесенью - обработать санирующим средством, соблюдая соответствующие инструкции. Перед нанесением поверхность прогрунтовать

ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением убедиться, что состав хорошо перемешан миксером и однороден по всему объему.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

температура воздуха выше	минус 15 °С ,
относительная влажность до	85%
влажность бетона не более	10%
температура поверхности выше точки росы	на 3 °С

ПАРАМЕТРЫ БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ

Диаметр сопла, дюйм:	0,013-0,017
Давление на сопле, бар:	120-150

ПАРАМЕТРЫ ВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ

Диаметр сопла, мм:	1,4-1,8
Давление на сопле, бар:	3-4

СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев от даты изготовления, в нераспечатанной заводской упаковке в сухом помещении при температуре от минус 40 °С до плюс 40 °С

РАЗБАВИТЕЛЬ

Акромат Т , Р-4

ПРОМЫВКА ОБОРУДОВАНИЯ

Акромат 4, Р-646

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытого огня. Внутренние работы производить при условии хорошей вентиляции.

Не допускать попадания в органы пищеварения и дыхания . Обязательное использование средств индивидуальной защиты.

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

Материал наносится следующими способами:

Распыление	воздушное или безвоздушное распыление
Кисть	необходимо обеспечить номинальную толщину покрытия
Валик	необходимо обеспечить номинальную толщину покрытия

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (DFT= 45 мкм)

Температура окружающей среды,°С	**-10**	**+5**	**+10**	**+20**	**+30**
Время высыхания на отлип, час	8	5	4	3	2
Время высыхания до твердои пленки, час	24	36	36	24	12

Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры воздуха,относительнойвлажности,вентиляции.

ТОЛЩИНА ОДНОГО СЛОЯ

Толщина мокрой пленки (WFT), мкм	100-110
Толщина сухой пленки (DFT), мкм	40-45
Толщина не стекающего слоя, мкм	120
Рекомендуемое количество слоев	2-3

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуется не делать перерывов при окраске сплошной поверхности, в местах "перехлестов" работать методом "мокрое по мокрому". Заканчивать работы следует по архитектурным границам (по углам здания, под водосточными трубами и т.д.)