



Rezolux NanoSilver антибактериальная краска с ионами серебра



Расход на 1 слой
120-140 гр/м²



Степень блеска
МАТОВАЯ



Межслойная сушка
1 час



Полное высыхание
24 часа

Колеровка по каталогу «Тиккурила Симфония», NCS, RAL

ПРЕДНАЗНАЧЕНА: Специальная краска на акриловом связующем, содержащая ионы серебра и фунгицидные добавки, защищающие поверхность от распространения бактерий и плесневых поражений. Применяется для окраски стен и потолков в помещениях, от поверхностей которых требуется стойкость к мытью и износу, например, в вестибюлях, лестничных клетках, коридорах и палатах больниц и поликлиник, детских дошкольных и школьных учреждений, помещений предприятий пищевой промышленности. Можно наносить как на новые, так и на ранее окрашенные поверхности, в том числе на старую алкидную краску.

ПОДГОТОВКА: Поверхность должна быть сухой. Краску наносить при температуре не ниже +5 °С и относительной влажности воздуха – не более 80%.

Неокрашенная поверхность: очистить поверхность от загрязнений, пыли и жира. Неровности выправить при помощи шпательки "RezoluxProfi" влагостойкая, высохшую поверхность при необходимости отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. Обработать грунтом Primer – 011 Био глубокого проникновения.

Ранее окрашенная поверхность: тщательно промыть водой, при необходимости использовать моющие средства и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску удалить скребком. Старые покрытия отшлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. Неровности выправить шпателькой "RezoluxProfi" влагостойкая, высохшую поверхность при необходимости отшлифовать и пыль удалить. Обработать поверхность грунтом Primer – 011 Био глубокого проникновения.

СВОЙСТВА: Стойкость к мытью отличная. Устойчива к сильным моющим и дезинфекционным средствам, применяемых в больницах. Плотность 1,5 г/см³. Время высыхания 1 час. Полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях. Заданный уровень износостойкости покрытия достигается через 2 недели.

ОКРАСКА: Краску тщательно перемешать перед применением, а при необходимости развести водой не более 5% по объёму. Наносить в 2 слоя с промежуточной сушкой при 18 – 23 °С в течение 1 часа. Поверхности оклеенные обоями окрашиваются без предварительного грунтования не ранее чем через сутки после их поклейки.

Очистка инструмента: Удалить лишнюю краску с инструмента, после чего незамедлительно промыть водой.

ХРАНЕНИЕ: При температуре выше 0 °С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок хранения 12 месяцев.

Свойства

- Ионы серебра обеспечивают антибактериальную защиту;
- Устойчива к сильным моющим и дезинфекционным средствам, применяемых в больницах;
- Имеет хорошую адгезию к деревянным, бетонным, кирпичным, гипсокартонным и оштукатуренным поверхностям;
- Разрешена к применению в детских и лечебно-профилактических учреждениях;
- Обладает повышенной укрывистостью;
- Гипоаллергенная;
- Паропроницаемая;

фасовка



2,5 кг

12 кг

14 кг

Товар сертифицирован



нанесение

ТУ 2316-001-30584984-1