

ООО «НПП Мицар»

Адрес: 192102, Россия, город Санкт-Петербург, улица Салова,
дом 53, кор.1, литера Н, офис 37.1
Тел/Факс: +7(812)292-21-62, 292-21-91 , +7(495)256-00-45

Р/с: 40702810155100003223

Наименование банка: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

К/с: 30101810500000000653 БИК: 044030653

ИНН: 7816638224 КПП: 781601001 ОГРН: 1177847136466



Грунтовка ВЛ-021.

Однокомпонентный грунт для защиты металла от черных до легких сплавов алюминия, обеспечивая оптимальную подготовку поверхности перед финишным покрытием.

Преимущества продукта:

- *Замена фосфатирования и оксидирования:* снижает затраты на обработку поверхности, упрощает технологический процесс.
- *Высокая антикоррозионная защита:* надежно защищает металл даже при длительном межоперационном хранении.
- *Высокая адгезия* с металлическими поверхностями и последующими слоями краски.
- *Отсутствие необходимости дополнительного смешивания,* поскольку кислотный компонент уже включен в состав по специальной технологии от ЛКЗ Мицар.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Грунтовка ВЛ-021 представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе гибридных полимерных смол обеспечивающих высокую адгезию и защиту металлов в смеси летучих органических растворителей.

Грунтовка ВЛ-021 применяют для грунтования изделий из чёрных, цветных (алюминий, титан, дюралюминий и т.д.) металлов перед нанесением алкидных, алкидномеламиновых, эпоксидных, перхлорвиниловых и акриловых эмалей. Кроме того грунтовку ВЛ-021 используют для защиты металла при межоперационном хранении в течение не более 6 месяцев.

РАЗБАВИТЕЛЬ:

Растворитель РФГ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Подготовка поверхности осуществляется по ГОСТ 9.402.(Поверхность металла должна быть зачищена до блеска от ржавчины и окалина. Очищенная поверхность обеспыливается и обезжиривается)

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ:

Грунтовка наносится пневматическим и безвоздушным распылением и кистью в один слой, при температуре от минус 10 °С до плюс 30°С. Она может перекрываться любыми лакокрасочными материалами. Срок выдержки грунтовочного покрытия

ООО «НПП Мицар»

Адрес: 192102, Россия, город Санкт-Петербург, улица Салова,
дом 53, кор.1, литера Н, офис 37.1
Тел/Факс: +7(812)292-21-62, 292-21-91 , +7(495)256-00-45

Р/с: 40702810155100003223

Наименование банка: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

К/с: 30101810500000000653 БИК: 044030653

ИНН: 7816638224 КПП: 781601001 ОГРН: 1177847136466



перед последующим нанесением ЛКМ - не более 6 месяцев. Непосредственно перед применением тщательно перемешивают и разбавляют растворителем РФГ до рабочей вязкости 20-25 секунд в количестве не более 20 % от массы грунтовки.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

1. Время высыхания до степени 5 при темп. (20±2) °С, не более.....30 мин.
2. Массовая доля нелетучих веществ..... 25-27%
3. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246(4).....20-40 с
4. Теоретический расход на один слой 100-120 г/м²
5. Рекомендуемое количество слоев.....1-2

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Хранить эмаль в помещении, исключив попадание на нее прямых солнечных лучей и влаги.

УСЛОВИЯ И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ:

Хранить материалы в помещении в плотно закрытой таре, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги при температуре окружающего воздуха от минус 35°С до плюс 35°С.

Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления.