



Грунт-краска по дереву Primer KG



Расход на 1 слой
0.1-0.12 кг/м²



Время сушки
1 час



Степень блеска
полуматовая



Плотность
1,2 кг/л

Колеруемый покрывной грунт на основе акриловой дисперсии. Предназначен для обработки поверхностей из древесины, фанеры, ДСП. Улучшает адгезию и уменьшает расход лакокрасочных материалов, увеличивает долговечность покрытия. Применяется в комплексе с водоразбавимыми материалами ТМ «Мицар» для отделки древесины. Для внутренних и наружных работ.

Сфера применения: для грунтования различных деревянных конструкций как внутри помещений, так и снаружи. Может наноситься по пиленой, строганой древесине, вагонке, фанере, ДСП и другим древоплитным материалам. Для обработки новой и ранее обработанной древесины.

Условия при обработке: Поверхность должна быть сухой. Температура окружающей среды выше +10°C, влажность воздуха не более 80%. На улице не проводить работы в дождливую погоду и под прямыми лучами солнца.

Подготовка поверхности

Не обработанная поверхность: поверхность шлифуется, пыль от шлифовки удаляется. В случае если до нанесения эмали на поверхность было обнаружено поражение (насекомые-вредители, плесень, грибок) – необходимо обработать лечебным антисептиком.

Ранее обработанная поверхность: поверхность отшлифовать до матового состояния и обеспылить. Находящееся в плохом состоянии покрытие полностью удалить до голой древесины средством для снятия краски или шлифовкой. Затем подготовить поверхность как необработанную.

Нанесение: перед применением Primer KG тщательно перемешать до исчезновения осадка, периодически перемешивать во время проведения работ. Наносить в один слой. После нанесения слоя грунта возможно появление ворсистой или небольших наплывов. В таком случае грунту дать высохнуть, после чего отшлифовать наждачной бумагой с размером зерна P240 или меньше, пыль от шлифовки удалить. Финишные окрасочные слои наносить после полного высыхания грунта.

Очистка инструмента: удалить лишнюю краску с инструмента, после чего незамедлительно промыть водой.

Хранение: при температуре выше 0°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок хранения 12 месяцев.

Свойства

- Образует на поверхности цветное ровное полуматовое покрытие.
- Обладает высокой паропроницаемостью.
- Отличается высокой укрывистостью.
- Легко наносится, равномерно распределяется по поверхности.
- Легко поддается шлифовке.
- Экологически безопасна.
- Цвет: по согласованию с заказчиком

фасовка



20 кг

ТУ 2316-001-30584984-11



нанесение