



## Rezolux краска для фасадов и заборов



Расход на 1 слой  
**0.07-0.1 кг/м<sup>2</sup>**



Степень блеска  
**МАТОВЫЙ**



Количество слоев  
**2**



Время сушки  
**1 час**

**ПРЕДНАЗНАЧЕНА:** Акриловая эластичная краска для окраски деревянных фасадов, блок-хауса, вагонки, имитации бруса, заборов и других деревянных конструкций снаружи и внутри помещений. Подходит как для новых поверхностей, так и для ранее окрашенных.

**НАНЕСЕНИЕ:** поверхность должна быть сухой. Температура окружающей среды выше +10°C, влажность воздуха не более 80%. На улице не проводить работы в дождливую погоду и под прямыми лучами солнца.

**Не обработанная поверхность:** поверхность шлифуется, пыль от шлифовки удаляется. При необходимости мелкие изъяны выравниваются шпаклевкой по дереву, после чего повторно шлифуется.

**Ранее обработанная поверхность:** поверхность отшлифовать до матового состояния и обеспылить. Находящееся в плохом состоянии покрытие полностью удалить до голой древесины средством для снятия краски или шлифовкой. Затем подготовить поверхность как необработанную.

**Окраска:** перед применением тщательно перемешать до исчезновения осадка, периодически перемешивать во время проведения работ. Наносить в два слоя. Финишный слой наносить после полного высыхания первого слоя краски.

**Очистка инструмента:** удалить лишнюю краску с инструмента, после чего незамедлительно промыть водой.

**Ремонтная окраска:** покраска производится такой же краской или схожей по составу.

### Область применения:

- Отличается высокой укрывистостью.
- Легко наносится, равномерно распределяется по поверхности.
- Не образует разводов и подтеков.
- Содержит антигрибковые добавки.
- Устойчива к выгоранию и воздействию УФ-лучей.
- Без запаха.
- Экологически безопасна.

**Цвет:** подбор цвета по цветовым каталогам по согласованию с заказчиком.

**Нанесение:** Наносится кистью, коротковорсовым валиком или распылением.

**Плотность:** 1,2 кг/л

**Хранение:** При температуре выше 0°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок хранения 12 месяцев.

фасовка



2,5 кг

12 кг

Товар сертифицирован



нанесение

ТУ 2316-001-30584984-2011