

ООО «НПП Мицар»

Адрес: 192102, Россия, город Санкт-Петербург, улица Салова,
дом 53, кор.1, литера Н, офис 37.1
Тел/Факс: +7(812)292-21-62, 292-21-91, +7(495)256-00-45

Р/с: 40702810155100003223

Наименование банка: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

К/с: 3010181050000000653 БИК: 044030653

ИНН: 7816638224 КПП: 781601001 ОГРН: 1177847136466



Краска для бетонных полов АК-114

Назначение

Краска АК-114 используется для окраски бетонных полов в складских, производственных и торговых помещениях. Главное ее преимущество – стойкость к истиранию.

Характеристика

Краска образует долговечное покрытие при наружных и внутренних работах. Обычно она выпускается серого цвета, но обратившись в нашу компанию в Санкт-Петербурге, можно купить краску АК-114 других цветов. Она может применяться при температуре -15-+35оС, стойка к атмосферным факторам и механическим нагрузкам, а также воздействию масел и воды.

Способ применения

Перед нанесением поверхность очищается от грязи, пыли, извести, масла и других загрязнений. Для уменьшения расхода краски и повышения адгезии полы рекомендуется обработать АК-014 – грунтовкой для бетонных полов.

Краску перед применением необходимо тщательно перемешать и при необходимости разбавить толуолом или растворителем Р-4. Наносится она в 1-2 слоя валиком, кистью или методом распыления. Однослойное покрытие при температуре 18-22оС высыхает за 4 часа. Время высыхания увеличивается при снижении температуры. После высыхания АК-114 образует однородную, гладкую поверхность без оспин, расслоений и сморщивания. Допускается небольшая шагрень.

Расход краски: 150 - 250 г/м².

Меры предосторожности

Нельзя смешивать АК-114 с другими красками. По окончании работ и во время их проведения помещение обязательно проветривается. Для защиты рук используются специальные пасты или резиновые перчатки.

Условия хранения

Срок хранения краски – 12 месяцев с момента изготовления. После долгосрочного хранения допускается расслаивание, если материал полностью соответствует требованиям тех.условий.