



## Rezolux лак паркетный



Расход на 1 слой  
0,08-0,1 гр/м<sup>2</sup>



Степень блеска  
глянцевый/  
полуматовый



Высыхание от пыли  
2 часа



Цвет  
прозрачный  
не меняет цвет основания

**ПРЕДНАЗНАЧЕНА** Современный износостойкий алкидно-уретановый материал, применяется для декоративно-защитной лакировки деревянных поверхностей различных сортов древесины (хвойные, дуб, бук, красное дерево и т.д.) внутри и снаружи помещений: полов, дверей, окон, мебели и т.д.

**НАНЕСЕНИЕ**

**Условия при обработке:** лакируемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +10°C, и относительная влажность воздуха менее 80%.

**Не обработанная деревянная поверхность:** поверхность шлифуется и обеспыливается. В случае, если до нанесения лака на поверхность было обнаружено её биологическое поражение (насекомые-вредители, плесень, грибок) – необходимо применить лечебный антисептик из средств защиты древесины.

**Ранее лакированная поверхность:** поверхность отшлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. Находящееся в плохом состоянии лаковое покрытие полностью удалить до голой древесины средством для снятия краски или шлифовкой. Затем подготовить деревянную поверхность как новую.

**Лакировка:** перед применением лак тщательно перемешать, чтобы не было осадка, периодически перемешивать во время проведения работ. Наносить в 2-3 слоя. При нанесении первого слоя, допускается разбавление растворителем до 5%. При появлении ворсистости дать высохнуть, после чего отшлифовать наждачной бумагой с размером зерна P240, пыль удалить. Финишные слои наносить неразбавленным лаком.

**Очистка инструментов:** удалить лишний лак с инструмента, после чего незамедлительно промыть водой.

**Уход:** примерно через 2 недели после обработки поверхность можно очищать нейтральными моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки.

**Ремонтная окраска:** производится таким же лаком или схожим по составу.

**Разбавитель:** Акронат 4

**Способ нанесения:** Наносится кистью, коротковорсовым валиком или распылением.

**Сухой остаток, не менее:** 45%

**Плотность:** 1 кг/литр

**Свойства:**

- Не выжигает поверхность древесины.
- Имеет высокую растекаемость.
- Высокий уровень износостойкости.
- Эластичный, светостойкий.

фасовка



1кг

9кг

Товар сертифицирован



нанесение