

ООО «НПП Мицар»

Адрес: 192102, Россия, город Санкт-Петербург, улица Салова,
дом 53, кор.1, литера Н, офис 37.1
Тел/Факс: +7(812)292-21-62, 292-21-91, +7(495)256-00-45

Р/с: 40702810155100003223
Наименование банка: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
К/с: 30101810500000000653 БИК: 044030653
ИНН: 7816638224 КПП: 781601001 ОГРН: 1177847136466



Лак ПФ-170

НАЗНАЧЕНИЕ:

Лак ПФ-170 предназначен для получения атмосферостойких покрытий по предварительно подготовленным различным поверхностям. В основном используется для окраски алюминия и его сплавов.

Также используется в качестве сырья в глифталевых и пентафталеваых эмалях для повышения блеска покрытий.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Деревянные поверхности циклюют, шлифуют и обеспыливают. До нанесения лака ПФ-170 на деревянную поверхность она может быть обработана специальным порозаполнителем, олифой, морилкой. Поверхность металла должна быть зачищена до блеска от ржавчины и окалины. Очищенная поверхность обеспыливается и обезжиривается, для чего протирается ветошью, смоченной в уайт-спирите.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ:

Лак ПФ-170 наносят кистью или краскораспылителем не менее, чем в два слоя на чистую поверхность. Для разбавления лака применяют ксилол, сольвент или смесь одного из этих растворителей с уайт-спиритом в соотношении 1:1. Перед применением после хранения при отрицательных температурах лак выдерживают в течение 24 часов при комнатной температуре, тщательно перемешивают. При образовании пленки на поверхности - профильтровать.

Растворитель:

Ксилол, сольвент, уайт-спирит или их смесь в соотношении 1:1 по массе.

Расход лака на однослойное покрытие: 55-60 г/м².

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Внешний вид пленки:.....Однородная, прозрачная пленка без включений

ООО «НПП Мицар»

Адрес: 192102, Россия, город Санкт-Петербург, улица Салова,
дом 53, кор.1, литера Н, офис 37.1
Тел/Факс: +7(812)292-21-62, 292-21-91, +7(495)256-00-45

Р/с: 40702810155100003223

Наименование банка: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

К/с: 3010181050000000653 БИК: 044030653

ИНН: 7816638224 КПП: 781601001 ОГРН: 1177847136466



Массовая доля нелетучих веществ..... 48-52%;

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при темп. 20 град.С.....40-60 с;

Время высыхания до степени 3 при темп. 20 град.С, не более.....72ч;

Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, не менее.....24ч

Стойкость пленки к статическому воздействию бензино-толуольной смеси при температуре (18-22)°С не менее.....15 мин.

Твердость пленки по маятниковому прибору не менее.....0,25 ед.

Эластичность пленки при изгибе, не более.....1мм;

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветрить помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании лака на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Беречь от детей!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ:

Хранят в плотно закрытой таре, вдали от приборов отопления, электрических устройств, пищевых продуктов, в местах, недоступных для детей, предохраняют от влаги и прямых солнечных лучей.

12 месяцев со дня изготовления.