



## Rezolux Profi – 3 влагостойкая супербелая



Расход на 1 слой  
**120-140 гр/м<sup>2</sup>**



Степень блеска  
**МАТОВАЯ**



Межслойная сушка  
**1 час**



Полное высыхание  
**24 часа**

Колеровка по каталогу «Тиккурила Симфония», NCS, RAL

**ПРЕДНАЗНАЧЕНА:** применяется для высококачественной окраски обоев, стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, кирпичных, гипсокартонных, зашпатлеванных стен и потолков в сухих помещениях, а также обоев, древесно-стружечных и древесно-волоконных плит. Можно наносить как на новые, так и на ранее окрашенные поверхности.

**ПОДГОТОВКА:** поверхность должна быть сухой. Краску наносить при температуре не ниже +5 °С и относительной влажности воздуха – не более 80 %.

**Неокрашенная поверхность:** очистить поверхность от загрязнений, пыли и жира. Неровности выправить при помощи шпательки "Rezolux Profi" влагостойкая, высохшую поверхность при необходимости отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. Обработать грунтом Rezolux Primer латексный.

**Ранее окрашенная поверхность:** тщательно промыть водой, при необходимости использовать моющие средства и дать просохнуть. Отслаивающуюся краску удалить скребком. Старые покрытия отшлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. Неровности выправить шпателькой "Rezolux Profi" влагостойкая, высохшую поверхность при необходимости отшлифовать и пыль удалить. Обработать поверхность грунтом Rezolux Primer – 011 глубокого проникновения.

**СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ:** хорошая. Выдерживает мытье мягкой щеткой без применения абразивных моющих средств.

Плотность 1,5 г/см<sup>3</sup>. Время высыхания 1 час. Полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях. Заданный уровень износостойкости покрытия достигается через 2 недели.

**ОКРАСКА:** краску тщательно перемешать перед применением, а при необходимости развести водой не более 5% по объему. Наносить в 2 слоя с промежуточной сушкой при 18 – 23°C в течение 1 часа. Поверхности оклеенные обоями окрашиваются без предварительного грунтования не ранее чем через сутки после их поклейки.

**Очистка инструмента:** удалить лишнюю краску с инструмента, после чего незамедлительно промыть водой.

**ХРАНЕНИЕ:** При температуре выше 0°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок хранения 12 месяцев.

### Свойства

- после высыхания образует ровную бархатистую матовую поверхность;
- допускается влажная уборка без применения абразивных моющих средств;
- имеет хорошую адгезию к деревянным, бетонным, кирпичным, гипсокартонным и оштукатуренным поверхностям;
- обладает повышенной укрывистостью;
- имеет хорошее растекание (6-8 баллов);
- образует "дышащее" покрытие;
- светостойкая (на желтеет в процессе эксплуатации);

фасовка



2,5 кг

3 и 5 кг

10 и 15 кг

Товар сертифицирован



нанесение

ТУ 2316-001-30584984-1