



«Ленинградка» водно-дисперсионная фасадная краска



Расход на 1 слой
130-160 гр/м²



Степень блеска
МАТОВАЯ



Межслойная сушка
1 час



Полное высыхание
24 часа

Колеровка по каталогу «Тиккурила Симфония», NCS, RAL

ПРЕДНАЗНАЧЕНА: акриловая атмосферостойкая краска для фасадов и помещений с высокой влажностью.

ПОДГОТОВКА: поверхность должна быть сухой. Краску наносить при температуре не ниже +5 °С и относительной влажности воздуха – не более 80 %. Предназначена для окраски фасадов жилых, торговых, промышленных, складских и др. помещений по бетону, штукатурке, ЦСП плитам и др.

Неокрашенная поверхность: поверхность очистить от пыли, грязи и высолов. Гладкие поверхности обработать механическим или ручным способом для придания шероховатости. Мелящие или слабые бетонные поверхности следует удалить. Дефекты поверхности выровнять соответствующим ремонтным раствором. В случае поражения поверхности грибом или плесенью - обработать антисептирующим составом. Перед нанесением поверхность обработать грунтом ВД-АК – 011.

Ранее окрашенная поверхность: удалить слабо держащуюся краску и штукатурку механическим или ручным способом. В случае поражения поверхности грибом или плесенью - обработать антисептирующим составом. Поверхность вымыть моющим средством, затем тщательно промыть водой. Дефекты поверхности выровнять соответствующим ремонтным раствором. Слабо мелящие и сильно впитывающие поверхности обработать грунтом ВД-АК – 011. Сильно мелящие поверхности должны быть удалены полностью.

АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ: хорошая

Плотность 1,5 г/см³. Время высыхания 1 час. Полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях. Заданный уровень атмосферостойкости покрытия достигается через 2 недели.

ОКРАСКА: краску тщательно перемешать перед применением. Наносить равномерно в 2 слоя. При необходимости, допускается разбавление краски водой до 5 % по объёму для первого слоя. Для нанесения финишного покрытия краску не разбавляют. Не рекомендуется делать перерывы при окраске сплошной поверхности, в местах "перехлестов" работать методом "мокрое по мокрому". Заканчивать работы следует по архитектурным границам (по углам здания, под водосточными трубами и т.д.).

Очистка инструмента: удалить лишнюю краску с инструмента, после чего незамедлительно промыть водой.

Ремонтная окраска: производится этой же краской или краской схожей по составу.

ХРАНЕНИЕ: При температуре выше 0°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок хранения 12 месяцев.

Свойства

- после высыхания образует ровную матовую поверхность;
- обладает водо- и атмосферостойкостью;
- имеет адгезию к деревянным, бетонным, кирпичным, гипсокартонным и оштукатуренным поверхностям;
- образует "дышащее" покрытие;
- светостойкая (не желтеет в процессе эксплуатации);

фасовка



2,5 кг

5 кг

15 кг

Товар сертифицирован



нанесение

ТУ 2316-001-30584984-1