

ООО «НПП Мицар»

Адрес: 192102, Россия, город Санкт-Петербург, улица Салова,
дом 53, кор.1, литера Н, офис 37.1
Тел/Факс: +7(812)292-21-62, 292-21-91 , +7(495)256-00-45

Р/с: 40702810155100003223

Наименование банка: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

К/с: 30101810500000000653 БИК: 044030653

ИНН: 7816638224 КПП: 781601001 ОГРН: 1177847136466



Грунт ЭФ-065

Грунтовка ЭФ-065 предназначена для применения в качестве грунта под покрывные материалы в комплексных системах противокоррозионной защиты металлических поверхностей надводного борта и надстроек судов неограниченного района плавания, а также для различных изделий из металла: днищ и крыльев автомобилей, гаражей, крыш домов, садового инвентаря и т.п.

Грунтовка ЭФ-065 перекрывается материалами типа ПФ, ГФ, ЭФ, ХВ, ХС и др., обеспечивает долговечность и водостойкость системы лакокрасочного покрытия.

Срок службы системы покрытия, состоящей из двух слоев грунтовки ЭФ-065 и двух слоев эмали на основе алкидных, виниловых, эпоксиэфирных и других смол – не менее 3-х лет.

При самостоятельном применении (при отсутствии особых декоративных требований) три слоя грунтовки обеспечивает защиту не менее 3-х лет.

Выпускается следующих цветов: коричневый, серый, красно-коричневый.

Показатели покрытия	
Цвет	Серый, коричневый, красно-коричневый. Оттенок не нормируется.
Внешний вид покрытия	Гладкая, матовая
Адгезия пленки, баллы, не более	1
Эластичность плёнки при изгибе, мм, не более	1
Прочность пленки при ударе на приборе У-1А, см, не менее	50
Интервал рабочих температур	-60оС до +80оС
Показатели грунтовки	
Условная вязкость при температуре (20,0±2)°С по ВЗ-246 (4мм), с	60-90
Массовая доля нелетучих веществ, %	50-60
Время высыхания до степени 3 при температуре (20,0±2)0, ч, не более	2
Рабочая вязкость, с	
-пневматическое распыление	20-30
-безвоздушное распыление	50-60
- при нанесении кистью, валиком	60-90
Температурный диапазон нанесения, оС	От минус 5 до плюс 30
Метод нанесения	Пневматическое, безвоздушное, кистью, валиком.
Разбавитель	АКРОМАТ 4
Теоретический расход, г/м2 при толщине 30-40 мкм (по сухому слою)	100-150 в зависимости от метода
Время перекрытия другими ЛКМ	5 часов

ООО «НПП Мицар»

Адрес: 192102, Россия, город Санкт-Петербург, улица Салова,
дом 53, кор.1, литера Н, офис 37.1

Тел/Факс: +7(812)292-21-62, 292-21-91 , +7(495)256-00-45

Р/с: 40702810155100003223

Наименование банка: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

К/с: 30101810500000000653 **БИК:** 044030653

ИНН: 7816638224 **КПП:** 781601001 **ОГРН:** 1177847136466



Гарантийный срок хранения	12 месяцев
----------------------------------	------------