



# Rezolux Silicon – 1 силиконовая фасадная краска



Колеровка по каталогу «Тиккурила Фасад»



Расход на 1 слой  
**150-180 гр/м<sup>2</sup>**



Степень блеска  
**МАТОВАЯ**



Межслойная сушка  
**2 часа**



Полное высыхание  
**24 часа**

**ПРЕДНАЗНАЧЕНА:** силиконовая фасадная краска предназначена для окраски бетонных, железобетонных, кирпичных, оштукатуренных и керамических поверхностей, эксплуатируемых в сложных атмосферных условиях, а также для защитно-декоративной отделки фасадов зданий, окраски цоколей и проблемных фасадов (подсос воды, старинные, щелочные фасады, высолы на фасадах) домов, балконов, опорных стенок и т.д. Краска обладает уникальными гидрофобными свойствами, грязе- и водоотталкивающей способностью. Применяется для окраски предварительно загрунтованных поверхностей (оштукатуренная поверхность, железобетон, бетон, цементно-песчаные, цементно- известковые и известковые штукатурки, кирпичные кладки, гипсо-картон, применяется также для окрашивания минеральных и акриловых декоративных штукатурок.) применяется при отделке цоколей и подвалов старых зданий и сооружений. Не предназначена для окраски пола, деревянных поверхностей.

**ПОДГОТОВКА:** Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, сухой и прочной. Температура воздуха и поверхности должна быть выше +8 °С, а относительная влажность воздуха менее 80

% . Не работать при прямых солнечных лучах, на сильно нагретых поверхностях, при дожде или ветре (например, закрыть фасад сеткой для лесов).

**Неокрашенная поверхность:** основание должно быть ровным, сухим, достаточно прочным, очищенным от загрязнений и веществ, снижающих адгезию(пыли, жиров, смазочных масел, битумных мастик, лакокрасочных покрытий и т.п.).

Непрочные, осыпающиеся участки основания следует удалить. Сильно впитывающие поверхности предварительно покрыть слоем грунта Rezolux Siliprime - **ранее Окрашенная поверхность:** удалить шелушащиеся, отслаивающиеся и мелящие (напр., известковая краска) слои старой краски. Краски и покрытия на основе органического связующего полностью снять средством для удаления краски и промывкой горячей водой под давлением. Прогрунтовать поверхность укрепляющим грунтом.

Плотность 1,5 г/см<sup>3</sup>. Время высыхания 2 часа. Полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях. Заданный уровень износостойкости покрытия достигается через 2 недели.

**ОКРАСКА:** Краску тщательно перемешать перед применением, а при необходимости развести водой не более 5% по объёму. Наносить в 2 слоя с промежуточной сушкой при 18 – 23°С в течение 2 часов. **Очистка инструмента:** удалить лишнюю краску с инструмента, после чего незамедлительно промыть водой.

**ХРАНЕНИЕ:** При температуре выше 0°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок хранения 12 месяцев.

## Свойства

- Обладает высокой паропроницаемостью.
- Стойкая к воздействию ультрафиолетовых лучей.
- По сравнению с акриловыми красками образует более долговечное, светостойкое покрытие.
- Не притягивает грязь и пыль
- Защищает от плесени и грибков.
- Не имеет ярко выраженного запаха.
- Экологически безопасна.

фасовка



2,5 кг

5 кг

14 кг

Товар сертифицирован



нанесение

ТУ 2316-001-30584984-11