

ООО «НПП Мицар»

Адрес: 192102, Россия, город Санкт-Петербург, улица Салова,
дом 53, кор.1, литера Н, офис 37.1
Тел/Факс: +7(812)292-21-62, 292-21-91, +7(495)256-00-45

Р/с: 40702810155100003223
Наименование банка: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
К/с: 30101810500000000653 БИК: 044030653
ИНН: 7816638224 КПП: 781601001 ОГРН: 1177847136466



Грунт-эмаль ХВ-0278

НАЗНАЧЕНИЕ:

Грунт-эмаль по ржавчине ХВ-0278 представляет собой композицию три в одном, а именно совмещает в себе свойства преобразователя ржавчины, грунтовки и эмали. Грунт-эмаль по ржавчине ХВ-0278 предназначена для окраски различных металлических конструкций: решеток, оград, гаражей и т.п., может применяться при ремонтной окраске автомобиля для грунтования ржавых поверхностей, днищ, крыльев и прочих деталей, не нуждающихся в декоративной окраске. Также окрашивают металлические поверхности, очистка которых в силу ряда причин затруднена: крупногабаритные изделия, сложный профиль обрабатываемой поверхности, наличие окалина и плотно держащейся ржавчины (слой до 75 мкм), неблагоприятные погодные условия при нанесении (отпотевание поверхности).

СВОЙСТВА: Покрытие, состоящее из трех слоев грунт-эмали ХВ-0278, в условиях умеренного климата (У1) сохраняет защитные свойства до балла не более АЗ1 и декоративные свойства до балла не более АДЗ по ГОСТ 9.401-91 в течение 12 лет, в условиях холодного климата (ХЛ-1) защитные свойства до балла АЗ1 и декоративные свойства до балла не более АДЗ по ГОСТ 9.401-91 в течение 5 лет.

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ:

наносит как самостоятельное покрытие в 2-3 слоя (1 слой действует как преобразователь ржавчины, 2 - как антикоррозионный грунт, 3 - как декоративное покрытие). Грунт-эмаль можно использовать для защиты (в комплексном многослойном покрытии с атмосферостойкими эмалями, лаками типа ОС, ХС, ХВ, МЛ) оборудования и металлических конструкций, подвергающихся воздействию солей, агрессивных газов и других химических реагентов, имеющих температуру не выше 60°C. При этом грунт-эмаль можно наносить по старым покрытиям и перекрывать ЛКМ из указанных выше.

Грунт-эмаль хв-0278 наносят на поверхность методом безвоздушного или пневматического распыления, валиком или кистью, предварительно тщательно перемешав до однородности. Можно также окрашивать окунанием в состав. Относительная влажность воздуха должна быть не выше 80%, температура окружающей среды - от -10 до +30°C.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Цвет..... по требованию заказчика.

ООО «НПП Мицар»

Адрес: 192102, Россия, город Санкт-Петербург, улица Салова,
дом 53, кор.1, литера Н, офис 37.1
Тел/Факс: +7(812)292-21-62, 292-21-91, +7(495)256-00-45

Р/с: 40702810155100003223

Наименование банка: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

К/с: 30101810500000000653 БИК: 044030653

ИНН: 7816638224 КПП: 781601001 ОГРН: 1177847136466



Время высыхания до ст.3 при температуре 20°C.....не более 1 часа;
Коэффициент эффективности преобразования ржавчины.....не менее 0,7.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом.

УСЛОВИЯ И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ:

Хранить материалы в помещении в плотно закрытой таре, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги при температуре окружающего воздуха от минус 30°C до плюс 30°C.

Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления.

Основные технические характеристики

| п/п | Показатель | Значение |
|-------------------------------|--|--|
| Материал готовый к работе | | |
| 1. | Плотность, г/см ³ | 1,1-1,2 |
| 2. | Массовая доля нелетучих веществ, % | 35±2 |
| 3. | Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4 при температуре (20±2)°C, с, не более | 20 |
| Высохшая лакокрасочная пленка | | |
| 1. | Внешний вид пленки | Однородная матовая без морщин, оспин и посторонних включений |
| 2. | Цвет пленки | Черный, красно-коричневый, и др. по заказу |
| 3. | Высыхание до степени 3 при температуре (20±2)°C, час | 1 |
| 4. | Время выдержки перед нанесением последующего слоя, час | 1 |
| 5. | Адгезия к металлу, баллы, не более | 2 |
| 6. | Расход на однослойное покрытие, г/м ² | 130-160 |
| 7. | Толщина однослойного высохшего покрытия, мкм | 25-30 |
| 8. | Эластичность при изгибе, мм, не более | 1 |
| 9. | Прочность при ударе, см, не менее | 45 |
| 10. | Твердость пленки по маятниковому прибору ТМЛ, у.е., не менее | 0,35 |
| 11. | Стойкость покрытия к статическому воздействию № 5-го раствора хлористого натрия, час, не менее | 72 |

ООО «НПП Мицар»

Адрес: 192102, Россия, город Санкт-Петербург, улица Салова,
дом 53, кор.1, литера Н, офис 37.1
Тел/Факс: +7(812)292-21-62, 292-21-91, +7(495)256-00-45

Р/с: 40702810155100003223

Наименование банка: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

К/с: 30101810500000000653 **БИК:** 044030653

ИНН: 7816638224 **КПП:** 781601001 **ОГРН:** 1177847136466

