



Rezolux краска для OSB



Расход на 1 слой
0.07-0.1 кг/м²



Степень блеска
МАТОВЫЙ



Количество слоев
2



Время сушки
1 час

ПРЕДНАЗНАЧЕНА: Акриловая эластичная краска для окраски OSB листов, фанеры, МДФ снаружи и внутри помещений. Подходит как для новых поверхностей, так и для ранее окрашенных.

НАНЕСЕНИЕ: поверхность должна быть сухой. Температура окружающей среды выше +10°C, влажность воздуха не более 80%. На улице не проводить работы в дождливую погоду и под прямыми лучами солнца.

Не обработанная поверхность: поверхность шлифуется, пыль от шлифовки удаляется. При необходимости мелкие изъяны выравниваются шпаклевкой по дереву, после чего повторно шлифуется.

Ранее обработанная поверхность: поверхность отшлифовать до матового состояния и обеспылить. Находящееся в плохом состоянии покрытие полностью удалить до голой древесины средством для снятия краски или шлифовкой. Затем подготовить поверхность как необработанную.

Окраска: перед применением тщательно перемешать до исчезновения осадка, периодически перемешивать во время проведения работ. Наносить в два слоя. Финишный слой наносить после полного высыхания первого слоя краски.

Очистка инструмента: удалить лишнюю краску с инструмента, после чего незамедлительно промыть водой.

Ремонтная окраска: покраска производится такой же краской или схожей по составу.

Область применения:

- Отличается высокой укрывистостью.
- Легко наносится, равномерно распределяется по поверхности.
- Не образует разводов и подтеков.
- Содержит антигрибковые добавки.
- Устойчива к выгоранию и воздействию УФ-лучей.
- Без запаха.
- Экологически безопасна.

Цвет: подбор цвета по цветовым каталогам по согласованию с заказчиком.

Нанесение: Наносится кистью, коротковорсовым валиком или распылением.

Плотность: 1,2 кг/л

Хранение: При температуре выше 0°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок хранения 12 месяцев.

фасовка



2,5 кг

12 кг

Товар сертифицирован



нанесение

ТУ 2316-001-30584984-2011